

EasyFlex 3D Relief V2 Pelage à chaud

Notice de pose et d'utilisation



Marque : Happyflex
Épaisseur : 190 microns - 500 microns une fois posé
Support : polyester adhésif transparent
Application : coton, polyester, acrylique et fibres similaires
Origine : produit fabriqué en Europe

Réglages pour la découpe* avec Silhouette Caméo / Portrait :

* à ajuster en fonction de l'usure de la lame, test de découpe conseillé



- Vitesse : 5
- Épaisseur : 25-33
- Lame : 3

Conseils d'application à la presse* :



température
130°C



durée
20 sec. + 10
sec.



pression
forte



pelage
à chaud

- Découper en miroir avec une lame standard.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner le marquage sur le textile avec son support polyester.
- Presser en le protégeant par un papier sulfurisé.
- Enlever le polyester à chaud.
- Re-presser 10 sec. pour obtenir plus de gonflant.

Pour l'application au fer, augmenter la durée par 5 sec. en fonction de la puissance du fer. Afin d'obtenir un résultat optimum, **toujours travailler sur un support dur (éviter la planche à repasser). Il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon de tissu avant toute application définitive.*

Précautions d'utilisation :

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
- Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.
- Lavage : 30°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).
- Sèche linge : non.
- Nettoyage à sec : non.
- Repassage : oui, à l'envers.